



FILM GRAFICO PER OVERLAY

GO-AG DES

<p><b>Applicazione specifica</b> Il GO-AG DES è un film in poliestere stampabile in digitale con un lato antiriflesso adatto per la realizzazione di prototipazioni e/o piccole serie di tastiere a membrana e frontalini e film grafici mediante stampa digitale sul retro del film. E' possibile stampare con inchiostri a base solvente con sistema Inkjet p.e. con Roland SV 300 (solvente eco o mild) Il film stampato in digitale può essere sovrastampato con inchiostri serigrafici. Prego osservare le specifiche riportate nel foglio tecnico applicativo</p> <p><b>Forme di fornitura</b> Rotoli sino a 1220 mm di larghezza, Fogli a formato standard e fogli in formato a richiesta.</p>	<p><b>Caratteristiche:</b> Film di base: poliestere Spessore film: 130 e 180 my Caratteristica: nessuna. Trattamento frontale: leggera mattatura resistente ai solventi con effetto antiriflesso adatto per lucidatura con inch. UV Trattamento sul retro: trattamento per la buona adesione di inchiostri per stampa digitale. Lavorabilità: Vedi foglio applicativo GO-AG DES. Il prodotto, dopo la stampa può essere imbutito e subire altre lavorazioni.</p> <p><b>Staccaggio:</b> Per garantire una buona stampabilità consigliamo di stoccare il prodotto al buio e non a diretto contatto della luce solare. Consigliamo una temperatura di stoccaggio di 20°C e 50% di umidità relativa</p>
---	---

Dati tecnici			
Caratteristiche	prova	U.M.	Valore
<b>Caratteristiche ottiche</b>			
Opacità	ASTM D 1003	%	21,3 – 21,5
Lucentezza 60°	DIN 67530		53,5 - 54
Ruvidità R <sub>a</sub> /R <sub>z</sub>	DIN EN ISO/AMSE/prEN 10049	µm	0,77-0,83 / 6,90-7,10
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Resistenza dielettrica a 23my/25°C/50 Hz	ASTM D 149-81	KV/mm	120
<b>Caratteristiche termiche</b> Il prodotto non è certificato UL – la resistenza al fuoco non è certificata			
Ritiro residuo	70°C / 30 Min.	%	< 0,5
Ritiro residuo	130°C / 30 Min.	%	< 1,5

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA

**MOHWINCKEL**

20090 Trezzano s. Naviglio  
Via S. Cristoforo 78  
Tel. 02 48401749 - Fax 02 4453847  
e-mail mohwinckel@mohwinckel.it

