



Scheda Tecnica - MAKROFOL® BL 6-2 820802

Makrofol BL 6-2 è un film estruso antiriflesso, antigraffio e diffusore in polycarbonato Makrolon della Covestro Deutschland AG. Il colore è nero traslucido, la superficie è leggermente strutturata su di un alto e l'altro finemente mattato. E' disponibile negli spessori standard di 200µm, altri spessori sono possibili a richiesta. Certificato UL94 VTM-2, FMVSS 302

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità	Valore
Reologiche			
Ritiro longitudinale	130°C, 1h	%	< 0,2
Ritiro trasversale	130°C, 1h	%	< 0,2
Meccaniche 23°C/50 % r.F			
Modulo trazione		MPa	> 2700
Res. allo strappo longitudinale		MPa	>= 40
Res. allo strappo trasversale		MPa	>= 40
Allungamento allo strappo		%	70
Termiche			
Coeff. dilatazione lineare parallelo	Da 20 a 120°C	10-6/K	40
Coeff. dilatazione lineare verticale	Da 20 a 120°C	10-6/K	40
Velocità di propag. fuoco (US-FMVSS)		mm/min	>= 100
Altre caratteristiche			
Ruvidità	R3z: lato frontale	µm	15
Ruvidità	R3z: lato retro	µm	<= 9,0
Densità		Kg/m ³	1510
Brillantezza	60°: lato frontale		3.0
Brillantezza	60°: lato retro		7.0
Caratteristiche specifiche granulo			
Trasmissione luce (trasparente fumè)	D65	%	>= 20

Clausola di responsabilità del prodotto:

Le informazioni qui riportate nonché la nostra consulenza tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in base a collaudi avvengono secondo scienza e coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa l'acquirente dall'eseguire un accertamento personale delle nostre note informative attuali (in particolar modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti perseguiti. L'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati dall'acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di controllo, vale a dire che ne risponde solo ed esclusivamente l'acquirente stesso. La vendita dei nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna.

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

MOHWINCKEL

20090 Trezzano s. Naviglio
Via S. Cristoforo 78
Tel. 02 48401749 - Fax 02 4453847
e-mail: comm@mohwinckel.it