

Traduzione informativa scheda tecnica

EBANITE QUALITA' 325

CARATTERIST.			VALORE	PROVA
Peso spec.	G/cm ³		1,32 ± 0,02	DIN 53 479
Durezza alla sfera	N/mm ²	Min.	190	DIN 53 456
Res. alla trazione	N/mm ²	Min.	50	DIN 53 455
Res. allo strappo	%	Mass.	10	DIN 53 455
Res. alla flessione	N/mm ²	Min.	85	DIN 53452
Res. alla rottura	NJ/mm ²	Min.	10	DIN 53 453
Res. al calore (Martens)	°C		60	DIN 53 458

MOHWINCKEL

Via S.Cristoforo 78
20090 Trezzano s. Naviglio – Mi
tel. 0248401749 – fax 024453847
e-mail: comm@mohwinckel .it
www.mohwinckel.it

Versione nr. 01 – 11.06.01